

**PRODUCTO****SERCA FULL SYNTHETIC 5W30**

Codest 1ADUF2

Versión 00.00.01

de fecha 08/03/2013

Código 101500

Fórmula 1015/02

Fecha Impresión 16/04/2013

Especificaciones

Característica	Método	Uds.	Garantía
ASPECTO	ASTM D-4176		LIMPIDO 2 S
COLOR ASTM	ASTM D-1500		tip.L4.0 2 S
DENSIDAD A 15°C	ASTM D-4052	Kg/l	<=0.860 2
DENSIDAD A 20°C	ASTM D-4052	kg/l	Tip.0.849 4
VISCOSIDAD Cin. a 100°C	ASTM D-445	cSt	11.20/12.20 2 S
VISCOSIDAD Cin. a 40°C	ASTM D-445	cSt	tip.70.5 2
INDICE DE VISCOSIDAD	ASTM D-2270		tip.170 2
VISCOSIDAD CCS a -30°C	ASTM D-5293	cP	<= 6600 2
PUNTO DE INFLAMACION VA	ASTM D-92	°C	>= 200 4
PUNTO DE FLUIDEZ CRITICA	ASTM D-97	°C	<= -30 4
B.N.	ASTM D-2896	mgKOH/g	tip.7.28 4
CALCIO, ICP	ASTM D-4951	% p	0.105/0.140 2
CINC, ICP	ASTM D-4951	% p	0.040/0.060 2

Nivel de calidad

| ACEA C4 | RENAULT RN0720